



Теплоізоляційна шпаклівка Bauwer S 770

Теплоізоляційна суміш Bauwer S 770 розроблена для захисту і вирівнювання поверхні теплоізоляційного шару в системі утеплення Bauwer. Bauwer S 770 забезпечує міцну та дихаючу основу під подальші фінішні декоративні шари.

Використовується для армування поверхні утеплювача разом з лугостійкою склосіткою.
ТУ У В.2.7-26.6-31101383-005:2012

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендована товщина шару	3 - 5 мм
Витрата матеріалу	1 пак/4 м ²
Коефіцієнт теплопровідності	0,13 Вт/м•К
Об'ємна вага	770 кг/м ³
Пакування	паперовий мішок ≈ 15 кг
Паропроникність	0,15 мг/(м ² •год•Па)

УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ

Температура навколишнього середовища і поверхні в момент застосування і протягом наступних 24 год не повинна бути нижчою +5 °С.

В першу добу після нанесення, по можливості, захищати поверхню від прямого впливу води та сонячних променів.

1. На наступний день після закінчення штукатурних робіт демонтувати маяки та трапецевидним правилом очистити стіни від зайвої штукатурки. Звернути увагу на створення максимально рівних площин як у горизонтальному так і у вертикальному напрямку.
2. При виконанні зовнішнього утеплення технологічна пауза до наступних робіт мінімум 2-3 доби.
3. Після закінчення терміну тех. паузи теркою для шліфування газобетону пошліфувати поверхню штукатурки для створення максимальної адгезії основи з армуючим шаром.
4. Наступний крок знепилення: застосовувати мийки високого тиску, компресор, в найгіршому випадку змитати віником або макловицями. Процес повторювати до моменту, коли провівши долонею по штукатурці на шкірі не буди лишатися пил та бруд (по сухій поверхні).
5. Змочити поверхню – штукатурка повинна змінити колір, ввівши у себе певну кількість води.
6. До облаштування армуючого шару необхідно встановити всі фасадні елементи: арочні та зовнішні пластикові кутники з сіткою, привіконні планки з сіткою, та інше. Обов'язковий перетин сітки всіх фасадних елементів.
7. Використовувати склосилокнну сітку (для зовнішніх робіт щільністю від 160 г / м², лугостійкістю не менше 70 %, та чарунками 5×5 мм).
8. Нанести захисний шар Bauwer S 770 із втопленням армуючої сітки за два етапи:
 - перший - нанести перший шар клейового (захисного) покриття завтовшки від 2 мм до 3 мм, у який втоплюється (втирається) склосітка таким чином, щоб усі чарунки сітки були просочені шпаклювальним розчином
 - другий - нанесення поверх склосітки вирівнюючого, захисного шару завтовшки від 2 мм до 3 мм. Після нанесення вирівнювального шару не повинно бути видно склосітки.
 - Обов'язкове стикування сусідніх полотен, накладанням одне на одне (приблизно 100 мм);
9. Загальна товщина армуючого шару повинна складати 3-5 мм відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.6-36:2008 (пункт 12.3.5.).



ТЕРМІНИ І УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Сухі будівельні суміші Bauwer необхідно зберігати в оригінальній закритій упаковці.

Пакування захищати від вологи і впливу прямого сонячного проміння.

Гарантійний термін зберігання – 18 місяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Після закінчення терміну придатності продукція підлягає утилізації згідно з екологічними нормами.

У разі використання продукції після закінчення терміну придатності виробник не гарантує збереження якісних та кількісних показників продукції та її безпечності.

Прийняття претензій від споживачів здійснює виробник продукції.