



**НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«У К Р В Е Р М І К У Л І Т»**

вул.Прорізна, 1, с.Залізне, Київська обл, Україна, 08606,  
Тел. +38 050 138-20-81 Код ЄДРПОУ 31101383  
Моб. +38 067 827-36-07 IBAN UA21320984 0000026008220296359  
www.vermiculite.com.ua в АТ "ПроКредит Банк"  
e-mail: info@vermiculite.com.ua МФО 320984

**СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ 106**

**ВІД** 28.11.2023

**НАЗВА ПРОДУКЦІЇ**

Суміш суха для виготовлення обмазки енергетичних об'єктів  
марок BR P B3.5 ТМ "BAUWER" Т800 ДСТУ Б В.2.7-249-2011

**УПАКОВКА**

поліпропіленовий біг-бег

**ПАРТІЯ**

106

**КІЛЬКІСТЬ**

8 т

**ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ**

24.11.2023 р.

**ОТРИМУВАЧ**

ПРОДУКЦІЯ ВИГОТОВЛЕНА У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ДСТУ Б В.2.7-249:2011

**РЕЗУЛЬТАТИ ЛАБОРАТОРНИХ ВИМІРЮВАНЬ**

| № | НАЗВА<br>ПОКАЗНИКІВ                                             | ОДИНИЦЯ<br>ВИМІРУ | ФАКТИЧНЕ<br>ЗНАЧЕННЯ           |
|---|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1 | Об'ємна вага сухої суміші                                       | кг/м <sup>3</sup> | 650-700                        |
| 3 | Об'ємна вага розчину в сухому стані                             | кг/м <sup>3</sup> | 807                            |
| 2 | Температура застосування, °С                                    | °С                | 1100                           |
| 4 | Межа міцності на стиск                                          | Мпа               | 6,2                            |
| 5 | Визначення усадки після нагріву                                 | %                 | 0,8 при температурі<br>1100 °С |
| 6 | Коефіцієнт теплопровідності при<br>температурі 20°С (не більше) | Вт/м.К            | 0,181                          |
| 7 | Вихід розчинової суміші з 1 тони сухої<br>суміші                | м <sup>3</sup>    | 1,25                           |

Завідувач лабораторією \_\_\_\_\_