



**УКРВЕРМІКУЛІТ**  
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО

ЄДРПОУ 31101383,  
IBAN: UA213209840000026008220296359  
В АТ «ПроКредит Банк», МФО 320984

**ТОВ "НВП"УКРВЕРМІКУЛІТ"**

вул. Прорізна, 1, с. Залізне,  
Фастівський р-н, Київська обл,  
Україна, 08606  
+38 067 827 36 07  
info@vermiculite.com.ua  
www.vermiculite.com.ua

## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 160/24

|                                                                                  |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ<br>МАРКА<br>ПАРТІЯ<br>КІЛЬКІСТЬ<br>ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ<br>ВИРОБНИК | ПЛИТА ВЕРМИКУЛІТОВА BAUWER<br>ПВН-О 650<br>160<br>1000 шт.<br>18.06.2024 р.<br>ТОВ "НВП"УКРВЕРМІКУЛІТ" |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Виготовлений у відповідності із: ТУ У В.2.7-26.8 – 31101383-002:2002

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 16.05.2017 р. № 602-123-20-1/14712

### РЕЗУЛЬТАТИ ЛАБОРАТОРНИХ ВИПРОБУВАНЬ

| № | НАЗВА ПОКАЗНИКІВ                                      | ОДИНИЦЯ<br>ВИМІРУ     | ФАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ |
|---|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Розмір                                                | мм                    | 40*1200*1000      |
| 2 | Границя міцності при стисканні                        | МПа                   | 2,1               |
| 3 | Границя міцності при згині                            | МПа                   | 1,85              |
| 4 | Лінійна температура усадка<br>(при температурі 600°C) | %                     | 0,3               |
| 5 | Вологість                                             | %                     | 1,9               |
| 6 | Горючість згідно з ДСТУ<br>8829:2019                  | Горючий/<br>негорючий | негорючий         |
| 7 | Середня густина                                       | кг/м <sup>3</sup>     | 670               |

Відділ технічного контролю

Дата

24.06.2024

Генеральний директор

Д.А. Кладько